


## SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO


Revisione n°	0
Data:	20/07/2023

## PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO FILTRANTE

Nome commerciale	TRISEI
Linea	DRENOPAV
Peso teorico (kg/m²)	175
Formati per piano di	-
Classe d'uso limite	3A
Impiego previsto	PAVIMENTAZIONI ESTERNE

5.2) 0 mm) 2 mm) 2 mm) ( (3 mm)	PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE ( Assorbimento d'acqua/resistenza al gelo-disgelo in  presenza di sali disgelanti  Resistenza a trazione indiretta per taglio  Carico di rottura per unità di lunghezza	· ,
mm) 2 mm) 2 mm)	presenza di sali disgelanti  Resistenza a trazione indiretta per taglio	in massa ≤ 6%) ≥ 2,6 MPa
2 mm)		•
	Carico di rottura per unità di lunghezza	≥ 180 N/mm
( (3 mm)		1
	Resistenza all'abrasione	Classe 3H (impronta ≤ 23 mm)
mm	Emissioni di amianto	Assente
mm	Conduttività termica	Non pertinente
)%	Reazione al fuoco	Classe A1
0%	Comportamento al fuoco esterno	Soddisfacente
Resistenza allo scivolamento		
	Indice SRI medio (ASTM E 1980-01)	≥ 29 Grigio/Sabbia di Saturno/Credaro ≥ 39 Pietra Del Nord ≥ 56 Bianco
3+C		
	+C	Indice SRI medio (ASTM E 1980-01)





## Voce di capitolato:

Tutte le aree indicate nelle planimetrie allegate, dovranno essere pavimentate con masselli di calcestruzzo. Lo spessore dello strato di base ed i materiali da utilizzare, saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori dopo aver valutato la natura del sottofondo e la destinazione d'uso della pavimentazione. L'impresa appaltatrice dovrà indicare alla Direzione Lavori, i materiali impiegati per i vari strati e la loro provenienza. Il tipo, lo spessore, la finitura, il colore e le caratteristiche dei masselli saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori, per le singole strato di finitura ed usura ottenuto con inerti di quarzo che rendono il pavimento particolarmente resistente all'abrasione. La sua colorazione viene ottenuta con l'ausilio di ossidi inorganici. Il tutto conglobato ad un supporto di CLS ad alta resistenza. Da posare a secco su letto di pietrisco lavato (granulometria 3-6mm) di spessore 4-5cm avente elevata resistenza geomeccanica, vibrocompattare con idonea piastra e sigillare a secco con sabbia pulita e asciutta.

Il massello dovrà essere realizzato con una miscela di aggregati tale da consentire una permeabilità iniziale in fabbrica, misurata con colonna d'acqua cilindrica avente diametro 7cm e altezza 20cm e come media per i primi 5cm di abbassamento del livello, superiore a 36 (litri/m2)/minuto su campione essiccato e superiore a 22 (litri/m2)/minuto su campione essiccato e superiore a 22 (litri/m2)/minuto su campione caratteristica dovrà risultare certificata da un laboratorio ufficiale accreditato.

L'azienda fornitrice dovrà fornire Dichiarazione di Permeabilità redatta sulla base di prove sperimentali relative al comportamento in opera dei prodotti e degli eventi pluviometrici misurati: in particolare il rapporto tra i volumi attribuibili al solo deflusso superficiale con quelli complessivamente affluiti in ognuno degli eventi simulati (coefficiente di afflusso) dovrà essere pari a 0 (zero), ovvero Permeabilità 100%.

La Norma UNI EN 1338 esclude dal proprio ambito i prodotti che per loro composizione permettano il drenaggio delle acque, non essendo peraltro prevista alcuna normativa specifica per questa tipologia di prodotto. RECORD, per testare e garantire la qualità dei propri prodotti, provvede ad eseguire le medesime prove definite nella Norma UNI EN 1338 relativa ai masselli in calcestruzzo. I prodotti drenanti non sono provvisti di marcatura CE.

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata. La BAGATTINI S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza



SEDE OPERATIVA E UFFICIO COMMERCIALE

+39 035 556055