


BLOCCHI PER MURATURE

20x20x50

BLOCCO SPLITTATO IDROFUGATO



DATI GEOMETRICI

Dimensioni modulari	20 x 20 x 50 cm	UNI EN 771-3
Dimensioni nominali	195 x 192 x 390 mm	UNI EN 771-3
Tolleranza dimensionale	Cat. D2 L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2)	UNI EN 771-3
Percentuale di foratura	47%	
Peso medio	23,5 kg	



CARTABUONO

Pezzo speciale fornito
ogni 7 pezzi per pacco
da 60

Colori

Colorato su BASE GRIGIA



Grigio



Giallo



Siena



Antracite



Rosso

Colorato su BASE BIANCA



Bianco



Paglia




Rosa



Grigio fumo



Avorio



Verde

PRESTAZIONI

Permeabilità al vapore acqueo	5/15 μ	UNI EN1745
Assorbimento d'acqua per capillarità	< 30 g/m ² s	UNI EN 772-11
Aderenza al taglio	0,15 N/mm ²	UNI EN 998-2
Resistenza a compressione media	> 7 N/mm ²	UNI EN772-1
Massa volumica a secco netta ($\pm$ 10%)	2200 kg/m ³	UNI EN 772-13
Massa volumica a secco lorda ($\pm$ 10%)	1430 kg/m ³	UNI EN 772-13

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco	E.I. 90
Reazione al fuoco	EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco	60
Per pacco m ²	6

CAPITOLATO

Muratura in elementi in calcestruzzo vibro compresso, del tipo blocco Splittato-Idrofugato tipo 20 x 20 x 50, colore grigio. Prodotti da azienda certificata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE UNI EN 771-3. Gli elementi hanno le seguenti caratteristiche: Dimensioni modulari (LxSxH) 20 x 20 x 50 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 195 x 192 x 490 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Percentuale di foratura 32%; Peso medio 23,5 kg; Permeabilità al vapore acqueo 5/15 μ ; Assorbimento d'acqua per capillarità < 30 g/m² s; Aderenza al taglio 0,15 N/mm²; Resistenza a compressione media > 7 N/mm²; Massa volumica a secco netta ($\pm$ 10%) 2200 kg/m³; Massa volumica a secco lorda ($\pm$ 10%) 1430 kg/m³; Resistenza al fuoco E.I. 90; Reazione al fuoco Euroclasse A1.