CORDOLI

Curva sagomata



Convessa



Concava

SPESSORE	ALTEZZA	LUNGHEZZA	RAGGIO	PEZZI per 90°	PEZZI per 180°	PEZZI per 360°
12/15 cm	25 cm	78 cm	50 cm	1 pz	2 pz	4pz
			150 cm	3 pz	6 pz	12 pz
			300 cm	6 pz	8 pz	24 pz

FINITURA QUARZO

COLORI  GRIGIO

PRESTAZIONI

Altissima resistenza al gelo e disgelo

CARATTERISTICHE TECNICHE (SECONDO UNI EN 1340:2004)

Assorbimento d'acqua	Classe 2B ≤ 6% in media
Resistenza al gelo/disgelo in presenza di Sali antighiaccio	Classe 3D ≤ 1,0 Kg/m^2
Resistenza a flessione	Classe 1 Marcatura S > 3,5 MPa
Resistenza all'abrasione	Classe 4I Impronta ≤ 20 mm
Resistenza allo scivolamento/slittamento	> 60
Peso	80 kg ca.

IMBALLO

Confezione singola

CAPITOLATO

Cordoli di contenimento in calcestruzzo vibrocompresso tipo....., raggio.....cm, finitura....., colore....., prodotti solo con inerti naturali da Azienda certificata ISO 9001:2008, con marcatura CE secondo la UNI EN 1340:2004. Gli elementi sono composti da uno strato base realizzato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da inerti naturali e cemento ad alta resistenza (Portland 42,5 R); strato superficiale realizzato con inerti naturali selezionati e quarzo, per garantire una migliore resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici. I cordoli hanno le seguenti caratteristiche tecniche: Assorbimento d'acqua ≤ 6% in media; Resistenza all'abrasione Impronta ≤ 20mm; Resistenza a flessione > 3,5 MPa ; Resistenza al gelo/disgelo in presenza di Sali antighiaccio ≤ 1,0 Kg/m^2; Resistenza allo scivolamento/slittamento > 60; Reazione al fuoco Euroclasse A1.

CE

BAGATTINI s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Per motivi legati alla tecnica di stampa, i colori dei prodotti pubblicati sono da considerarsi puramente indicativi. Per la scelta delle tonalità e delle finiture si consiglia una verifica dal vero.

REVISIONE MARZO 2026

Sede legale e Amministrazione
Via Selva 6/8 - 24060 Zandobbio (BG) - ITALY
Tel. +39 035940110 | **contatti@bagattini.com**
C.F. e P.Iva IT 00214400160

Bagattini.com

Stabilimento di Bregnano
Via Enrico Mattei 6 - 22070 Bregnano (CO)
Tel. +39 031 773 554
ordini.bregnano@bagattini.com

Stabilimento di Palazzago
S.S. Briantea 18 - 24030 Palazzago (BG)
Tel. +39 035 556 055
ordini.palazzago@bagattini.com