


# BL 30 30x50x20

## MURATURA DA INTONACO



### DATI GEOMETRICI

|                         |                                   |              |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Dimensioni modulari     | 30 x 50 x 20 cm                   | UNI EN 771-3 |
| Dimensioni nominali     | 290 x 490 x 193 mm                | UNI EN 771-3 |
| Tolleranza dimensionale | Cat. D2 L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2) | UNI EN 771-3 |

|            |               |
|------------|---------------|
| Peso medio | 26 kg/cad ca. |
|------------|---------------|

### PRESTAZIONI

|                                      |                        |               |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| Permeabilità al vapore acqueo        | 5/15 $\mu$             | UNI EN1745    |
| Assorbimento d'acqua per capillarità | NPD                    | UNI EN 772-11 |
| Aderenza al taglio                   | 0,15 N/mm <sup>2</sup> | UNI EN 998-2  |
| Resistenza a compressione media      | > 7 N/mm <sup>2</sup>  | UNI EN772-1   |
| Massa volumica a secco netta (± 10%) | 2210 kg/m <sup>3</sup> | UNI EN 772-13 |
| Massa volumica a secco lorda (± 10%) | 1010 kg/m <sup>3</sup> | UNI EN 772-13 |

### COMPORTAMENTO AL FUOCO

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Resistenza al fuoco | E.I.180 Tabellare |
| Reazione al fuoco   | EUROCLASSE A1     |

### IMBALLO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Pezzi per pacco          | 30   |
| Per pacco m <sup>2</sup> | 3,00 |

### CAPITOLATO

Muratura da INTONACO in elementi di calcestruzzo vibrocompresso tipo BL 30, colore grigio. Prodotti da azienda certificata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE UNI EN 771-3. Gli elementi hanno le seguenti caratteristiche: Dimensioni modulari (LxSxH) 25 x 50 x 20 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 490 x 290 x 193 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Peso medio 25 kg/pz; Permeabilità al vapore acqueo 5/15  $\mu$ ; Assorbimento d'acqua per capillarità NPD; Aderenza al taglio 0,15 N/mm<sup>2</sup>; Resistenza a compressione media > 6,8 N/mm<sup>2</sup>; Massa volumica a secco netta (± 10%) 2210 kg/m<sup>3</sup>; Massa volumica a secco lorda (± 10%) 1010 kg/m<sup>3</sup>; Reazione al fuoco Euroclasse A1.

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata.  
BAGATTINI S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.