

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO	Revisione n°	1
	Data:	13/03/2026
CORDOLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI		

Nome commerciale	CORDOLO 7
Linea	CORDOLI SPLITTATI
Finiture disponibili	SPLITTATA
Peso teorico (kg/pezzo)	15
Impiego previsto	PAVIMENTAZIONI ESTERNE

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1340

FORMA E DIMENSIONI (UNI EN 1340 p.to 5.2)		PROPRIETA FISICHE E MECCANICHE (UNI EN 1340 p.to 5.3)	
Lunghezza	500 mm ± 1% (con un massimo di 10 mm)	Assorbimento d'acqua/resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti	Classe 3D
Larghezza	70 mm ± 3% (con un massimo di 5 mm)	Resistenza caratteristica a flessione	Classe 1S (≥ 3,5 MPa)
Altezza	200 mm ± 3% (con un massimo di 5 mm)	Resistenza minima a flessione	Classe 1S (≥ 2,8 MPa)
Scostamento di planarità	± 5,0 mm/m	Resistenza all'abrasione	Classe 1F
Scostamento rettilineità	± 5,0 mm/m	Scivolamento/slittamento	Soddisfacente
		Emissioni di amianto	Assente
		Conduktività termica	Non pertinente
		Reazione al fuoco	Classe A1
		Comportamento al fuoco esterno	Soddisfacente



Voce di capitolato:

Fornitura di cordonata realizzata in calcestruzzo con miscele pregiate di granulati lapidei in grado di mantenere nel tempo la colorazione, aventi sezione di mm 70 (larghezza) per mm 200 (altezza), una lunghezza pari a mm 500 e finitura splittata e pallinata per un effetto tipo 'pietra' delle superfici. FINITURA PALLINATA: in speciali colorazioni, dopo adeguata stagionatura, gli elementi sono sottoposti ad un trattamento di moderata abrasione per asportare i residui superficiali di pasta cementizia, ottenendo un'esaltazione del colore naturale degli inerti utilizzati.

L'azienda fornitrice dovrà produrre una dichiarazione di prestazione del prodotto conformemente alla norma UNI EN 1340.

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata. La Bagattini S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.