

|                            |              |            |
|----------------------------|--------------|------------|
| SCHEMA TECNICA DI PRODOTTO | Revisione n° | 0          |
|                            | data         | 10/10/2025 |

## GENESI

## GRANITI

GENESI è il massello BAGATTINI composto da 5 formati che mixano medie e grandi dimensioni per donare irregolarità e stile agli spazi esterni. Grazie ai suoi distanziali - li multipli a incastro, garantisce un'ottima tenuta strutturale e costituisce il connubio perfetto tra resistenza ai carichi e alta resa estetica.



|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Norma di riferimento                   | UNI EN 1339-LASTRE IN CLS PER PAVIMENTAZIONI                        |
| Finitura                               | GRANITI                                                             |
| Spessore (mm)                          | 60                                                                  |
| Peso teorico (kg/m²)                   | 135                                                                 |
| Classe d'uso raccomandata (SETRA-LCPC) | 2B Carrabilità Medio-leggera                                        |
| Dimensioni Nominali [modulo] (cm)      | 20 x 12,5 - 25 x 12,5/25/37,5 - 30 x 12,5                           |
| Formati per piano di confezione        | 6 (250X125) - 3 (200X125) - 3 (300X125) - 3 (250X250) - 6 (375X250) |
| Impiego previsto                       | PAVIMENTAZIONI ESTERNE                                              |

### Voce di capitolato:


Pavimentazione costituita da Lastre in cls vibrocompresso tipo GENESI delle dimensioni di mm 200/250/300 x 125/250/375 spessore mm 60 colore ..... realizzato in calcestruzzo doppio strato. Lo strato di base è in calcestruzzo costituito da inerti selezionati naturali (granulometria 0/10) e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1; lo strato di usura di spessore  $\geq 4$  mm realizzato con inerti naturali pregiati (granulometria 0/2), inerti selezionati di quarzo (granulometria 1/3), ossidi di ferro speciali per calcestruzzo e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1.

Finitura GRANITI: È una finitura con uno strato superficiale antiusura al quarzo. Il massello si presenta con una superficie liscia e uniforme dall'alta resistenza all'abrasione.

Il prodotto è caratterizzato dall'esclusivo sistema di distanziali ad incastro "Interlocking System" che garantisce agli elementi una stabilità e interconnessione elevata, evitando così lo spostamento dei singoli elementi sottoposti alle sollecitazioni dei veicoli.

L'azienda fornitrice dovrà possedere Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale secondo la NORMA EN 9001

### SCHEMA DI POSA



A CORRERE/RUNNING BOND

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata. BAGATTINI S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.

Pag. 1/2

|                                                   |              |            |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO</b>                 | Revisione n° | 0          |
|                                                   | Data:        | 10/10/2025 |
| <div> <div>GENESI</div> <div>GRANITI</div> </div> |              |            |

| CARATTERISTICHE TECNICHE                                 |                                                                    |                    | NORME UNI EN 1339 - LASTRE IN CLS PER PAVIMENTAZIONI                                                                 |                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| FORMA E DIMENSIONI (p.to 5.2)                            |                                                                    |                    | PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE (p.to 5.3)                                                                            |                              |
| Scostamenti consentiti rispetto alle dimensioni nominali | Lungh. e Largh.<br>± 2 mm                                          | Spessore<br>± 3 mm | Carico di rottura per unità di lunghezza                                                                             | NPD                          |
| Differenza massima sulle diagonali                       | Classe 2K (3 mm)                                                   |                    | Resistenza a flessione                                                                                               | ≥ 3.5 MPa                    |
| Convessità massima                                       | 1,5 mm                                                             |                    | Resistenza all'abrasione                                                                                             | Classe 3H (impronta ≤ 23 mm) |
| Cavità massima                                           | 1,0 mm                                                             |                    | Emissioni di amianto                                                                                                 | Assente                      |
| Superficie giunti<br>(% di vuoto sul pieno)              | 3,5%                                                               |                    | Conduttività termica                                                                                                 | Non pertinente               |
| Indice SRI medio (ASTM e 1980-01)                        | ≥ 29 Grigio                      ≥ 55 Tundra                       |                    | Reazione al fuoco                                                                                                    | Classe A1                    |
|                                                          | ≥ 49 Pietra d Luna            ≥ 54 Selenite                        |                    | Comportamento al fuoco esterno                                                                                       | Soddisfacente                |
|                                                          | ≥ 59 Pietra Nord e Gr. Montorfano<br>≥ 29 Sabbia Saturno e Serizzo |                    |                                                                                                                      |                              |
| Resistenza allo scivolamento                             |                                                                    |                    | Assorbimento d'acqua/resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti                                       | Classe 3D                    |
| Slip/Skid - UNI 1338                                     | USRV ≥ 60                                                          |                    | Permeabilità                                                                                                         | ND                           |
| DIN 51097                                                | Ang.>28° A+B+C                                                     |                    | Verifica la disponibilità di versioni permeabili DRENOPAV® di questo stesso prodotto e/o di altri prodotti BAGATTINI |                              |
| DIN 51130                                                | R13                                                                |                    |                                                                                                                      |                              |
| B.C.R.A.-D.M. n.236/89                                   | μ > 0,70                                                           |                    |                                                                                                                      |                              |

Prodotto conforme ai seguenti Requisiti C.A.M. Criteri Ambientali Minimi - G.U. 259 del 6/11/2017 e G.U. n.183 del 06.08.22  
(Criteri Ambientali Minimi Per L'affidamento Del Servizio Di Progettazione Ed Esecuzione Dei Lavori Di Interventi Edilizi)

| REQUISITO CAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LINEA DI PRODOTTO   | Documentazione a supporto                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>§1.3 Tutela del suolo e degli habitat naturali</b><br>limitata impermeabilizzazione delle superfici;                                                                                                                                                                                                                                                                           | DRENOPAV®           | Dichiarazione di Permeabilità con rapporto di prova                                                                                                |
| <b>§2.2.3 Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli</b><br>(...) prevedere una superficie territoriale permeabile non inferiore al 60% della superficie di progetto...                                                                                                                                                                           | DRENOPAV®           | Dichiarazione di Permeabilità con rapporto di prova                                                                                                |
| <b>§2.2.6 Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico</b><br>(...) deve essere previsto l'uso di materiali permeabili (p. es. materiali drenanti, superfici verdi, pavimentazioni con maglie aperte o elementi grigliati, etc)                                                                                                                          | DRENOPAV®           | Dichiarazione di Permeabilità con rapporto di prova                                                                                                |
| <b>§2.2.6 Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico</b><br>(...) deve essere previsto ... un indice SRI (Solar Reflectance Index) di almeno 29.                                                                                                                                                                                                       | TUTTE LE LINEE      | Rispondono a tale requisito solo i colori GRIGIO (SRI≥29), BIANCO (SRI≥56) e SERIZZO (SRI ≥29)-<br><b>Richiedere Certificato/rapporto di prova</b> |
| <b>§2.3.7 Fine vita</b> (...) piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva dell'opera a fine vita che permetta il riutilizzo o il riciclo dei materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati.                                                                                                                                                 | TUTTE LE LINEE      | Tutte le pavimentazioni posate a secco rispondono a tale requisito                                                                                 |
| <b>§2.4.1.1 Disassemblabilità</b><br>Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere <u>riciclabile o riutilizzabile</u> .                                                                                                                                               | TUTTE LE LINEE      | Tutte le pavimentazioni posate a secco rispondono a tale requisito                                                                                 |
| <b>§2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo</b><br>Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell'opera devono avere un contenuto totale di almeno il 5% in peso di materie riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti.                                                                                                                                   | LINEA ECO-PAVIMENTI | Richiedere Certificato ICMQ - CPDOC267<br>Contenuto di riciclato ≥ 7%                                                                              |
| <b>§2.7.1 Varianti migliorative</b><br>Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche ...<br><b>Resistenza al Gelo;</b><br><b>Resistenza allo Scivolamento;</b><br><b>Resistenza all'Abrasione;</b><br><b>Abbattimento smog;</b><br><b>Azione Deodorante e Antimicrobica.</b> | TUTTE LE LINEE      | Verifica delle caratteristiche opzionali: Resistenza al Gelo;<br>Resistenza allo Scivolamento;<br>Resistenza all'Abrasione;                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RENOVA®             | Tutte le pavimentazioni doppio strato possono essere realizzate, su richiesta, nella versione fotocatalitica, Verificare colorazioni disponibili.  |

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata.  
BAGATTINI S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.

